



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Materix Efect Spaccante

MAT1SP_REV0/2019

Descrizione: stuc decorativ special pentru interior, gata de utilizare, pe bază de agregate și polimeri selectați de cea mai înaltă calitate. Produsul este omogen, păstos și ușor de aplicat și, cu tehnologia adecvată, reproduce un efect de despicare. Este disponibil într-o singură bază MATERIX 1.0 Bianco W.

Culorile disponibile se obțin prin amestecarea produsului cu cantitatea indicată de colorant, numită COLOR KIT, sau, alternativ, utilizând SISTEMUL TINTOMETRIC RIVES.



Pregătirea suprafeței: suprafața trebuie să fie uscată și bine tratată.

Curățați suprafețele care urmează să fie tratate și îndepărtați orice material neaderent. Aplicați un strat de PRELUDIO diluat 25-30% cu apă pură. În prezența substraturilor vechi, cretoase, se recomandă aplicarea unui strat de FISSATIVO R2000, diluat 500% cu apă pură, înainte de aplicarea PRELUDIO.

Aplicare: după 4-5 ore la 20°C, aplicați un strat gros de CREPAX, desfășurând grundul cu o rolă. După 2-3 ore la 20°C, cu o mistrie din oțel inoxidabil cod 1009, aplicați un strat de MATERIX 1.0 cu o grosime de aproximativ 1-1,5 mm, fără a finisa suprafața.

După aproximativ 2-3 ore la 20°C, reacția de divizare va fi completă.

În acest moment, pe baza diferitelor combinații, puteți crea diferite efecte și finisaje.

- Finisaj 1: după 24 de ore la 20°C, cu un burete cod 1025, aplicați pe întreaga suprafață un prim strat de KALAHARI MICRON în culoarea aleasă. După 2-3 ore la 20°C, cu un burete aplicați un strat de SHINE în culoarea aleasă în nervuri, îndepărtând excesul de produs cu un burete umed. După 2-3 ore la 20°C, cu un burete aplicați un al doilea strat de KALAHARI MICRON în culoarea aleasă și lucrați ca o glazurare până obțineți nuanța și consistența dorite.

- Finisaj 2: după 24 de ore la 20°C, cu un burete, aplicați un prim strat de KALAHARI MICRON în culoarea aleasă pe întreaga suprafață. După 2-3 ore la 20°C, cu un burete aplicați un strat de SHINE în culoarea aleasă în nervuri, îndepărtând excesul de produs cu un burete umed. După 2-3 ore la 20°C, cu un burete aplicați un al doilea strat de KALAHARI MICRON în culoarea aleasă și lucrați ca o glazurare până obțineți nuanța și consistența dorite.

După 2-3 ore la 20°C, aplicați cu un burete un al treilea strat de KALAHARI MICRON de culoarea aleasă și lucrați-l ca pe o glazură până obțineți nuanța și consistența dorite.

Ambalare: Pachete PRELUDIO: 1 litru - 2,5 litri - 5 litri. Randament PRELUDIO: 4-5 m²/litru. Pachete MATERIX 1.0 Bianco W: 4 litri - 14 litri. Pachete COLOR KIT: 100 mililitri.

Sfaturi practice: temperatura ambiantă în timpul ciclului de aplicare trebuie să fie între 5°C și 35°C, umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%. În timpul aplicării, evitați contactul direct cu pielea și ochii, folosiți apă curată pentru diluții, depozitați produsul nediluat în ambalajul închis, într-un loc răcoros și uscat. Culorile disponibile sunt aproximative și pot varia de la un lot la altul. Deoarece aplicarea produsului nu este sub controlul nostru constant, nu suntem responsabili pentru rezultatul final. Recomandăm testarea produsului pe o suprafață mică înainte de decorarea peretelui.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Materix Efect Spaccante

MAT1SP_REV0/2019

Greutate specifică (g/L)	1,26 +/- 0,1
Randament (m ² /L)	0,7 - 0,8 un strat
Ambalaj (L)	4-14
Uscare	La atingere: 3-4 ore la 20° C
	Suprapunere: 24 ore la 20° C
	În adâncime: 24 de ore la 20° C
Diluare	Gata de utilizare

Ce este necesar



Preludiu



Crepax



Kit de culori




Materix 1.0



Strălucire



Microni Kalahari



* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A + class (low emissions) to C (high emissions)



Scanați codul
să aflați mai multe



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Materix Efect Spaccante

MAT1SP_REV0/2019

Aplicație



Preludiu



Crepax



Materix 1.0



Microni Kalahari

Aplicarea primului strat cu prima culoare



Strălucire



Strălucire (spălare cu apă)



Microni Kalahari

Aplicarea celui de-al doilea strat cu prima culoare



Microni Kalahari

Aplicarea primului strat cu a doua culoare