SERIES 1610.0000 IDROXAL – VODOU ŘEDITELÝ ZÁKLAD

Použití:
Antikorozní základ pro vodou ředitelné systémy. Nezbytný tam, kde je požadován ekologický produkt, který lze ředit vodou, je nehořlavý a neuvolňuje nepříjemné pachy.

Obecné údaje
Vodou ředitelný alkydový základ, jehož hlavní vlastnosti jsou:

- Snadná a všestranná aplikace;
- Rychlé schnutí;
- Bez zápachu během aplikace a po ní;
- Vysoká odolnost vůči atmosférickým vlivům;
- Elastický a vysoce odolný.

Technické vlastnosti (data shromážděna při teplotě 20 °C)

Viskozita ford pohár 8	vteřiny	10 ± 2
Specifická hmotnost	kg/l	1,200 ± 0,100
Sušina	%	48 ± 2
Optimální tloušťka	mikron	40–50
Teoretická vydatnost	mq/l	7–8
Adhese (cross test)	%	100 na železe
Stupeň lesku	lesk	10 ± 5 (mat)
Ředidlo		voda
Schnutí odolný prachu	minuty	35–40 (při vzdušné vlhkosti nižší než 70 %)
Suchý na dotek	hodiny	2–3
Suchý – celkově proschlý	hodiny	16–18
Přelakovatelný	hodiny	24 (samostatně nebo produktem na vodou ředitelné bázi)

Aplikace

Štětcem	neředěno	v případě potřeby řeďte 5-10 %
Stříkací pistolí	ředit vodou	10-15 % max
Válečkem	ředit vodou	5–10 %
Aplikace namáčením	ředit vodou	10–15 % maximálně Pro tento typ aplikace doporučujeme časté míchání, ale bez zavádění vzduchu.
Konvenční stříkací pistole	velikost trysky tlak	mm.1,7 Atm 3-4
Airless zařízení	velikost trysky tlak kompresní poměr	0,018 - 0,023 palců 120–160 kg/cm² 30 ÷ 1

Doporučený nátěrový systém

- Vyčistěte, odmastěte a dokonale odstraňte rez. Naneste jednu vrstvu přípravku Idroxal 1610.0000 vhodně zředěného.
- Po 24 hodinách naneste dvě vrstvy Idrotexu, vodou ředitelného emailu řady 3810.0000 nebo Ekoluxu řady 3850.0000.
- Neaplikujte produkt při teplotě nižší než 7 °C a vlhkosti vzduchu vyšší než 70 %, abyste zabránili zpoždění procesu schnutí.
- Neaplikujte v exteriéru za hrozícího deště, protože u produktu, který ještě nezpolymeroval, může dojít ke smytí.
- Produkt se nesmí aplikovat na povrch, který je přímo vystaven slunci.

Poznámka
Skladujte při teplotě vyšší než 5 °C. Nářadí po použití ihned omyjte vodou.
Ztvrdlý produkt lze z nářadí odstranit nitro ředidlem.

- Skladovatelnost 6 měsíců

Tyto aplikační poznámky vycházejí z našich nejlepších zkušeností. Vzhledem k mnoha způsobům použití a aplikačním technikám však nemůžeme zaručit každý jednotlivý případ.

Colorificio Sammarinese SpA | Via Del Camerario 7 - 47891 Falciano, San Marino | T +378(0549) 905 515 F +378(0549) 908 453 | colorificio@colsam.com www.colsam.com